

Tipo
MARTE

 Codice
WT.MAR21

 Lotto
F5599

 Nr Campioni
2

 Quantità(m)
6.219

 nr rotoli
7

Caratteristiche	U.M.	Valori di specifica			Valori Rilevati						Norma
		Medio	Min	Max	Medio	Dev. Std.	CV %	Min	Max	N. Camp.	
Peso	g/m ²	450	425	475	465,70	8,3	1,8	453,0	477,0	10,0	
Spessore	mm	1,35	1,14	1,56	1,49	,0	2,6	1,5	1,6	20,0	
Permeabilità all' aria	l/dm ² * min	150	120	180	151,88	6,8	4,5	139,0	168,0	16,0	
Forza di Rottura (L)	N/5cm		720		516,17	118,4	22,9	342,0	656,0	6,0	
Allungamento a Rottura (L)	%			27	33,33	4,8	14,4	30,0	43,0	6,0	
Forza di Rottura (X)	N/5cm		950		1143,33	126,8	11,1	1002,0	1300,0	6,0	
Allungamento a Rottura (X)	%			70							
zione residua (L) a 150°C - 2 h	%			2	1,29	,2	13,0	1,1	1,4	3,0	
zione residua (X) a 150°C - 2 h	%			1	,33	,1	33,3	,2	,4	3,0	
Resistenza allo scoppio	KPa			1355	2377,25	23,3	1,0	2345,0	2399,0	4,0	
Flessibilità	°		45		44,00	3,2	7,2	41,0	48,0	4,0	
Conducibilità Elettrica	ohm			10000	1,3E04	1583,3	12,1	1,2E04	1,5E04	4,0	

Controllato da: Mario Rossi		
-----------------------------	--	--